

Producto	Espuma flexible de poliuretano
Designación	TPLUA
Tipo	Poliéter

Características físicas	Límites	Unidades	Método ensayo
Densidad	20 ± 1,5	Kg/m ³	UNE 53144 ISO 845/85
Dur. Ident. 25 %	5,5 ± 0,8	Kg./50 in ²	UNE 53171 ISO 2439-1980
Dur. Ident. 40 %	6,5 ± 1,0	Kg./50 in ²	UNE 53171 ISO 2439-1980
Dur. Ident. 40 %	2,0 ± 0,3	Kpa	UNE 53171 ISO 2439-1980
Dur. Ident. 65 %	10,5 ± 1,6	Kg./50 in ²	UNE 53171 ISO 2439-1980
Resistencia a la tracción	> 0,6	Kg/cm ²	UNE 53184 ISO 1798-1983
Alargamiento	> 200	%	UNE 53184 ISO 1798-1983
Factor SAG	> 1,7	%	UNE 53171 ISO 2439-1980
Factor RH/H	> 60	%	UNE 53171 ISO 2439-1980