

Producto	Espuma flexible de poliuretano
Designación	TBAT
Tipo	Poliéter

Características físicas	Límites	Unidades	Método ensayo
Densidad	20,0 ± 1,0	Kg/m ³	PQE005
ILD 25 %	50 ± 8	Nw	PQE006
ILD 65 %	150 ± 23	Nw	PQE006
Resistencia a la tracción	min. 0,9	Kg/m ²	PQE007
Resilencia	min. 35	%	PQE008
Alargamiento a la rotura	min. 300	%	PQE007
Deformación permanente 75 %	máx. 5,0	%	PQE009