

Producto	Espuma flexible de poliuretano
Designación	TMED
Tipo	Poliéter

Características físicas	Límites	Unidades	Método ensayo
Densidad	25 ± 1,25	Kg/m ³	ISO 845
Identación al 25 %	17,5 ± 2,6	Kg./50in ²	ISO 2439
Identación al 40 %	21 ± 3,1	Kg./50in ²	ISO 2439
Identación al 65 %	35,5 ± 5,3	Kg./50in ²	ISO 2439
Alargamiento rotura	> 130	%	ISO 1798
Resistencia a la tracción	> 0,7	Kg/cm ²	ISO 1798
Factor SAG	> 1,7	-	ISO 2439
Factor RH/H	> 50	%	ISO 2439