

Producto	Espuma flexible de poliuretano
Designación	TMEB
Tipo	Poliéter

Características físicas	Límites	Unidades	Método ensayo
Densidad	25 ± 1,25	Kg/m ³	ISO 845
Identación al 25 %	13 ± 2	Kg./50in ²	ISO 2439
Identación al 40 %	15 ± 2,2	Kg./50in ²	ISO 2439
Identación al 65 %	25 ± 3,8	Kg./50in ²	ISO 2439
Alargamiento rotura	> 170	%	ISO 1798
Resistencia a la tracción	> 0,6	Kg/cm ²	ISO 1798
Factor SAG	> 1,7	-	ISO 2439
Factor RH/H	> 55	%	ISO 2439