

Producto	Espuma flexible de poliuretano
Designación	TSU D
Tipo	Poliéter

Características físicas	Límites	Unidades	Método ensayo
Densidad	30 ± 1,50	Kg/m ³	ISO 845
Identación al 40 %	16,5 ± 2,5	Kg./50in ²	ISO 2439
Identación al 65 %	27,0 ± 4,0	Kg./50in ²	ISO 2439
Alargamiento rotura	> 120	%	ISO 1798
Resistencia a la tracción	> 0,8	Kg/cm ²	ISO 1798
Factor SAG	> 1,7	-	ISO 2439
Factor RH/H	> 65	%	ISO 2439